



Lisura / Smoothness PPS (µm)
TAPPI 555 1,0 + 0,5

Blancura / Brightness Top (%)
TAPPI 525 / ISO 2470 81 +/- 2

Cobb (1 min) Top (g/m²)
TAPPI 441 25 - 45

Cobb (2 min) Back (g/m²)
TAPPI 441 50 - 80

Humedad / Moisture (%)
TAPPI 412 6,5 - 9,0

Notas / Notes:

- Las condiciones atmosféricas de los ensayos son 50 +/- 2% de H.R. y 23 +/- 1°C. / Test climate 23 +/- 1°C and 50 +/- 2% RH. (TAPPI 402)
- Las tolerancias especificadas para cada uno de los ensayos se garantizan para el 95% del lote, ya sea en hojas o rollos en base a muestreo representativo. / Tolerances based upon 95% confidence limits. (for pallets or reels)
- Todas las especificaciones aquí entregadas pueden ser sujetas a cambios técnicos. / All specifications mentioned above may be subject to technical changes.

Cartulinas Estucadas Reverso Café

Coated Folding Boxboard with Kraft Back

Gramaje Grammage TAPPI 410	Rigidez Taber 15° Stiffness TAPPI 489		Rigidez L&W 5° Stiffness TAPPI 556		Espesor Thickness TAPPI 411	
	mN x m		mN x m*		Pts / Pt*	µm
	CD	MD	CD	MD		
180	2,7	5,5	5,3	10,7	11	280
200	3,9	7,8	7,6	15,2	12	315
225	5,3	10,6	10,3	20,7	14	365
245	6,4	12,8	12,5	25,0	16	400
260	7,7	15,4	15,0	30,0	17	435
275	9,3	18,6	18,1	36,3	18	465
295	11,8	23,6	23,0	46,0	20	510
305	12,5	25,3	24,4	49,3	21	530
325	14,9	30,1	29,1	58,7	22	565
345	18,3	36,8	35,7	71,8	24	615
365	20,6	42,2	40,2	82,3	26	655
390	24,5	51,2	47,8	99,8	28	710
** 420	27,4	60,4	53,4	117,8	30	755
+/-5%	-10%		-10%		+/-5%	

* Valores referenciales / Only as reference

** Fabricado bajo solicitud especial / Produced upon special request

Especificaciones de entrega / Delivery specifications

Especificaciones de corte para pliegos y rollos *

Sheets and reels cutting specifications *

		Min.	Máx.
Rollo / Reels	Ancho / Width	400 mm	2.400 mm
	Diámetro / Diameter	900 mm	2.100 mm
	Bobina / Core	3"	12"
Pilas / Piles	Ancho x Largo / Width x Length	300 x 400 mm	1.100 x 1.400 mm
	Altura / Height	420 mm	1.800 mm

*Para otros formatos consultar en nuestras oficinas. / For other dimensions please contact our offices.

Tolerancias / Tolerances:

Diámetro de rollo / Reel diameter	+ 0 / - 20 mm
Metros lineales / Running meters	- 1 %
Número de hojas / Number of sheets	- 1 %

Fecha de Especificación / Issued:
Julio 2009 / July 2009

Cartulinas CMPC S.A.
Agustinas 1343 Piso 5, Santiago Chile
Tel: (56 2) 441 2020 • Fax: (56 2) 672 3450
e-mail: cartulinas-cmpc@gerencia.cmpc.cl
www.cartulinas-cmpc.com

Empresa Certificada

FSC - PEFC - ISO 9001:2000 -
ISO 14001:2004 - ISEGA - HACCP